



Konstruktionsart:	Flächenelastischer Schwingboden nach DIN V 18 032-2:2001-04 aus Komplettsper Holz mit Massivholz- Parkett
Oberbeläge:	10 mm Massivparkett vollflächig verklebt, vor Ort geschliffen und versiegelt, Stababmessung 250 x 50 mm
Lastverteilerplatte:	6 mm Birke- Sperrholzplatte entsprechend EN 636-2, BFU-100 verleimt gemäß DIN 68 705 Teil 3
Blindboden:	15 mm Birke- Sperrholzstreifen entsprechend EN 636-2 und EN 13986
Schwinglager:	18 mm Birke- Sperrholzstreifen entsprechend EN 636-2 und EN 13986
Elastikelement:	12 mm Elastikpad, Abstand Mitte-Mitte: 500 mm

Art der Prüfung	Mindestanforderungen	Messergebnisse
Kraftabbau	mind. 53 %	MW 64 %
Standardverformung	mind. 2,3 mm	MW 4,2 mm
Verformungsmulde	MW max. 15 %	10 %
Rollende Last	1500 N	1500 N
Ballreflexion	mind. 90 %	94 %